

## FICHA TÉCNICA

# SEÑACRIL VERDE ISLETAS

## REF. 3574

### DEFINICIÓN

Pintura acrílica verde isletas para señalización horizontal.

### PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
- Facilidad de limpieza de maquinaria.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados.
- Especialmente recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser insaponificable.

### PROPIEDADES

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| CONSISTENCIA             | UNE 48076    | 90 ± 10 KU  |
| DENSIDAD RELATIVA        | UNE 48098    | 1,48 ± 0.02 gr/cm <sup>3</sup>  |
| TIEMPO DE SECADO         | UNE 135202   | 20 minutos  |
| SÓLIDOS                  | UNE-EN 12802 | 70 ± 2 %  |
| RESISTENCIA ENVASE LLENO | UNE 48083    | Variación de la consistencia ≤ 5 KU<br>Sin pieles, ni coágulos, ni depósitos duros. |
| RESISTENCIA AL SANGRADO  | UNE-EN 1871  | $\beta \leq 0.05$   |

Este producto cumple con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la **norma UNE 135200-2** de "Equipamientos para la Señalización Vial, Señalización Horizontal – Materiales / Ensayos de Laboratorio" vigente.

Si se realiza un sistema correcto de aplicación, junto con microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, se cumplirán los requisitos exigidos en la norma europea **UNE-EN 1436** de "Materiales para señalización vial horizontal – Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada".

### APLICACIÓN

Se puede aplicar mediante rodillo, pistola o máquina pinta-bandas de pulverización de aire.

### DILUCIÓN

Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, se puede diluir entre un 1 % y un 2 % con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80" o con DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO "IH80".

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 °C, ni superiores a 40 °C.

SEÑALIZACIÓN

## FICHA TÉCNICA

# **SEÑACRIL VERDE ISLETAS**

## **REF. 3574**

SEÑALIZACIÓN

### **MODO DE EMPLEO**

La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lechadas de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.

Se debe homogeneizar bien el producto.

### **DOSIFICACIÓN**

Se recomienda una dosificación de 720 gr/m<sup>2</sup> dependiendo de la uniformidad del pavimento.

### **LIMPIEZA DE EQUIPO**

La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

### **ESTABILIDAD EN EL ENVASE**

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C).
- Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de un año desde su fecha de fabricación.

### **PRECAUCIONES**

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- No respirar los vapores ni aerosoles.
- Fácilmente inflamable.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página Web: [www.pinturasralva.com](http://www.pinturasralva.com)

### **FORMA DE SUMINISTRO**

Envases metálicos de 30 kg netos. Palets 36 envases. 1080 kg netos. 1145 kg brutos.  
Medidas palet: 0,90 x 1,20.