

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO – REF. AA20

IMPRIMACIONES

DESCRIPCIÓN:

- Imprimación sintética de secado rápido
- Acabado mate.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Extraordinario poder cubriente.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Puede secarse al aire y al horno.
- Facilidad de aplicación.
- Proporciona buena adherencia a los esmaltes que se apliquen después.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como imprimación en la industria en general.
- Para cerrajerías, carrocerías, muebles metálicos, maquinaria...

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Rojo óxido (300), gris (140)
PESO ESPECÍFICO:	1500 – 1650 gr/l (20°C) (según color)
SÓLIDOS EN PESO:	72 ± 3 %
RENDIMIENTO:	7 – 8 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 15 minutos
SECO TOTAL:	> 120 minutos

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	40 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	8 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, óxido y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

- Al aplicar sobre esta imprimación un esmalte sintético, es imprescindible que la imprimación esté totalmente seca y dura.

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO – REF. AA20

IMPRIMACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.