

FICHA TÉCNICA

RALVAEXPRES – REF. AA52

E
S
M
A
L
T
E
S

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte sintético de secado rápido.
- Acabado brillante.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Gran rapidez de secado.
- En caso de necesidad puede secarse en horno a 60°C como máximo.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Para la industria en general, para el pintado de superficies de hierro, en aquellas ocasiones donde se necesite un secado rápido.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1250 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	59 ± 3 %
RENDIMIENTO:	9 – 10 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 20 minutos
SECO TOTAL:	< 40 minutos

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	12 horas

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

- Se recomienda preparar previamente el sustrato con una imprimación antioxidante IMPRIMACIÓN DE S/R - "AA20" o IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC - "AA22".

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

FICHA TÉCNICA

RALVAEXPRES – REF. AA52

ESMALTES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, sin haber dejado secar, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.