

FICHA TÉCNICA

RALSATILAC – REF. DA51

E
S
M
A
L
T
E
S

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte alquídico de elevada calidad.
- Acabado satinado.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Gran calidad y excelente acabado.
- Excelente brochabilidad.
- Gran poder cubriente.
- Para interior y exterior.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Como esmalte de decoración sobre yeso, madera o metales en interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	Blanco y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1400 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	72 ± 3 %
RENDIMIENTO:	7 – 9 m ² /kg
SECO AL TACTO:	1 hora
SECO TOTAL:	8 horas
COV´s (RD 227/2006):	Subcat. A/d : Lím. (2010) = 300 g/l - Máx.COVs = 300 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, rodillo, brocha
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	8 horas

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Si se va a pintar con brocha utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

FICHA TÉCNICA

RALSATILAC – REF. DA51

ESMALTES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.