

FICHA TÉCNICA

RALSILVER ALUMINIO EXTERIORES – REF. DK50

**E
S
M
A
L
T
E
S**

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte sintético de aluminio.
- Acabado brillo.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Gran poder cubriente.
- Excelente brochabilidad.
- Buen rendimiento.
- Excelente resistencia al exterior.
- Excelente resistencia a la humedad.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como acabado en tendidos eléctricos, puentes, grúas, compuertas, puerta metálicas.
- Para usar en decoración con acabado de aluminio.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	Aluminio
PESO ESPECÍFICO:	970 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	36 ± 3 %
RENDIMIENTO:	14 – 16 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 30 minutos
SECO TOTAL:	1 hora

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, rodillo, brocha
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha, rodillo "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	< 25 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 14 horas

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

FICHA TÉCNICA

RALSILVER ALUMINIO EXTERIORES – REF. DK50

ESMA
LTI
SES

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

- Si se va a pintar con brocha o rodillo utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Usar en lugares bien ventilados.
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Inflamable.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.