

FICHA TÉCNICA

SELLADORA SINTÉTICA – REF. D055

IMPRIMACIONES

DESCRIPCIÓN:

- Imprimación sintética para superficies porosas.
- Acabado mate.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Su buen poder de relleno favorece la obtención de unos acabados uniformes.
- Por su gran blancura puede emplearse como acabado mate de superficies interiores.
- Facilidad de lijado.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como imprimación, quitamanchas o capa de fondo de sistemas alquídicos.
- Como capa de preparación en la decoración de techos, paredes, yeso, puertas, ventanas... de madera o metal.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Blanco (100)
PESO ESPECÍFICO:	1475 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	74 ± 3 %
RENDIMIENTO:	4 – 5 m ² /kg
SECO AL TACTO:	30 minutos
SECO TOTAL:	2 – 3 horas
COV's (RD 227/2006):	Sub. A/g : Lím. (2010) = 350 g/l - Máx.COVs = 350 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	40 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 12 horas
TIEMPO DE LIJADO:	> 12 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	5 – 10 %

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, grasa y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

- Si se va a pintar con brocha utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

- Si se va a aplicar sobre yeso degradado o con manchas por haber existido humedad, habrá que dejarlo secar, y aplicar dos manos para que no vuelvan a aparecer las manchas.

FICHA TÉCNICA

SELLADORA SINTÉTICA – REF. D055

IMPRESIONES

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.