

## FICHA TÉCNICA

# ENDURECEDOR PARA MORTERO DE CEMENTO REF. DP80

IMPRESIONES

### DESCRIPCIÓN:

- Dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

### PROPIEDADES ESPECIALES:

- Para la preparación de morteros especiales en interiores o exteriores.  
- Los morteros consolidados con DP80 sirven para preparación de pavimentos industriales sometidos al desgaste por abrasión.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

- Consolidación de cementos viejos, para reducir el peligro de agrietamiento.  
- Para fabricación de masillas de reparación en el hormigón.  
- Preparación de enfoscados de alta resistencia, trabajos de reparación y albañilería.

### DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BLANCO LECHOSO
PESO ESPECÍFICO:	1020 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	10 %
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/h : Lím. (2010) = 30 g/l - Máx.COV's = 10 g/l

### DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Llana, espátula o rodillo para la lechada
DISOLVENTE:	AGUA

### MODO DE EMPLEO:

Es conveniente antes de dar el mortero de reparación, aplicar una lechada de DP80 sobre la superficie a reparar para facilitar la adhesión, y sin dejarla secar aplicar inmediatamente el mortero.

### MORTERO DE REPARACIÓN:

Cemento Pórtland PZ275 o PZ375 -----	35 KG
Arena de río lavada -----	65 KG
DP80 -----	20 KG

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con AGUA.

### ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.  
- Preservar de las heladas.

### PRECAUCIONES:

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.