

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AZUL PISCINAS – REF. EP50

ESMALTES

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte a base de copolímeros acrílicos.
- Acabado satinado.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Buena adherencia.
- Resistente a la intemperie.
- Secaje muy rápido.
- Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.
- Resistente a la humedad.
- Idóneo para estar en contacto con el agua.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Para el pintado de estanques o piscinas de hormigón o cemento.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	Azul (680)
PESO ESPECÍFICO:	1420 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	68 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 20 minutos
SECO TOTAL:	> 1 hora

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	35 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 2 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.
- Pintar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C, procurando que la superficie a pintar no esté expuesta directamente al sol durante la aplicación.

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AZUL PISCINAS – REF. EP50

ESMALTES

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando la aplicación es a pistola se recomienda una viscosidad de 20 – 30" en copa Ford nº 4 (20 °C), diluyendo con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"; si se aplica con brocha o rodillo se utilizará también DISOLVENTE RÁPIDO hasta un máximo del 5%.

APLICACIÓN EN PISCINAS:

- Aplicar directamente sobre el hormigón, que si es nuevo debe curar 30 – 40 días antes de aplicar la pintura. Además debe limpiarse y neutralizarse con una solución de ácido clorhídrico diluido al 5 % y aclarar bien con agua dulce y dejar secar.
- Si el hormigón estaba ya pintado hay que limpiar con detergente y aclarar con abundante agua, evitando cualquier vestigio de pintura mal adherido mediante cepillado o chorro de arena.
- La primera capa de pintura debe aplicarse diluida para que la penetración sea mayor.
- No debe llenarse la piscina hasta transcurrida una semana después del pintado, para asegurar un perfecto curado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.