

FICHA TÉCNICA

RAL-SINTÉTICO HORNO – REF. IH50

E
S
M
A
L
T
E
S

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte alcídico amínico.
- Acabado satinado o brillante (a petición del cliente).

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Gran poder cubriente.
- Buena dureza.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como acabado para muebles metálicos, señales de tráfico...
- Para cualquier tipo de piezas donde se necesite este acabado.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO / SATINADO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	1100 – 1300 gr/l (20°C) (según color)
SÓLIDOS EN PESO:	66 ± 3 %
RENDIMIENTO:	10 – 12 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 10 minutos
SECO TOTAL:	20 minutos

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola aerográfica
DISOLVENTE:	DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO "IH80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- En la forma de aplicación se utilizará pistola aerográfica previo ajuste de la resistividad.
- Puede aplicarse sobre imprimaciones epoxídicas, wash primer o fosfatantes.

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

FICHA TÉCNICA

RAL-SINTÉTICO HORNO – REF. IH50

ESMA
LTI
SES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, sin haber dejado secar, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

