

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA S/A – REF. IO33

IMPRIMACIONES SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN:

- Imprimitación sintética de secado aire.
- Acabado satinado.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Como imprimación en cualquier tipo de superficies férreas, de madera... en ambientes poco agresivos.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	Rojo óxido (300), gris (140), verde (511)
PESO ESPECÍFICO:	1500 ± 50 gr/l (20°C)
VISCOSIDAD:	80 ± 10 KU (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	78 ± 3 %
RENDIMIENTO:	5 – 6 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 60 minutos
SECO TOTAL:	< 4 horas
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/i : Límite (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 500 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	Pistola "AA80"; brocha "DT80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	40 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	24 horas

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, grasa y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Si se va a pintar con brocha utilizar nuestro DISOLVENTE LENTO "DT80" para permitir una mejor brochabilidad y un mayor número de pasadas. Si se pinta a pistola usar nuestro DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA S/A – REF. IO33

IMPRIMACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.

- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.