

FICHA TÉCNICA

LACA TAPAPOROS – REF. ME40

IMPRIMACIONES
 SIZO-CALVA

DESCRIPCIÓN:

- Laca tapaporos para interiores a base de resinas sintéticas y nitrocelulósicas.
- Acabado satinado.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Fácil aplicación y fácil lijado.
- Buen poder de relleno.
- Rápido secado.
- Buena resistencia al velado en ambientes de humedad, aunque es conveniente por precaución evitar pintar en este tipo de ambientes.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Como imprimación para la madera donde se requiera un rápido secado y un acabado con barnices transparentes.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	TRANSPARENTE
PESO ESPECÍFICO:	930 ±50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	24 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m ² /kg
SECO AL TACTO:	5 minutos
SECO TOTAL:	30 minutos
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/g: Lím. (2010) = 350 g/l - Máx.COVs = 350 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha
DISOLVENTE:	DISOLVENTE NITRO "IN80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras
TIEMPO DE LIJADO:	1 hora
DILUCIÓN MÁXIMA:	20 – 30 %

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, óxido y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Antes de aplicar, es conveniente lijar la madera para evitar la formación de "pincho".

FICHA TÉCNICA

LACA TAPAPOROS – REF. ME40

IMPRESIONES
ACCIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor. ($5\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 35\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- El contenido de humedad de la madera deberá ser inferior al 18 %, para evitar la formación de velos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE NITRO "IN80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Fácilmente inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.