

## FICHA TÉCNICA

# **BARNIZ FACHADAS BRILLO – REF. NA60**

### DESCRIPCIÓN:

Barniz incoloro a base de resinas acrílicas termoplásticas.

### PROPIEDADES ESPECIALES:

- Impermeabilizante.
- Gran poder de penetración.
- Insaponificable.
- No amarillea.
- Presenta gran poder de fusión con películas superiores e inferiores.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como sellador del hormigón.
- Para facilitar la adherencia de capas posteriores.
- Como barniz brillante para el ladrillo de cara-vista.
- Como protector de metales féreos.

### DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	930 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	26 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m <sup>2</sup> /l
SECO AL TACTO:	± 5 minutos
SECO TOTAL:	> 20 minutos
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/h : Lím(2010) = 750 g/l - Máx.COVs = 750 g/l

### DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	< 20 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	20 minutos

### NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

### MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

## FICHA TÉCNICA

# **BARNIZ FACHADAS BRILLO – REF. NA60**

### **CONDICIONES DE APLICACIÓN:**

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

### **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:**

La limpieza de herramientas se realizará con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"

### **ESTABILIDAD EN EL ENVASE:**

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

### **PRECAUCIONES:**

- Fácilmente inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles. Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

