RALVA, S.A.
(FÁBRICA DE PINTURAS)

C/ Calahorra nº 2
28864 – Ajalvir (MADRID)
Telf.: 91 884 40 85 - Fax: 91 884 41

FICHA TÉCNICA

SELLAGRIP (2 COMPONENTES – MEZCLA 1:1)

SELLADO-JUNTAS

DESCRIPCIÓN

Masilla elástica dos componentes.
Presentación: componente – B de color blanco (10 kg); componente – A de color negro (10 kg); bolsas de catalizador (150 gr).

PROPIEDADES ESPECIALES

- Fácil aplicación.
- Gran flexibilidad.
- Rápido secado.
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y atmosféricos.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Producto con excelente adherencia sobre todo tipo de firmes
- Para el sellado de juntas de dilatación.
- Para la reparación de grietas en asfaltos de carreteras.

PROPIEDADES

DENSIDAD RELATIVA (UNE 48098):	1,68 ± 0.02 gr/cm^3
TIEMPO DE SECADO (UNE 135202):	20 – 30 MINUTOS
COLOR:	GRIS OSCURO
VIDA DE MEZCLA:	10 – 12 MINUTOS (20ºC)
PORCENTAJE DE CATALIZADOR:	3 % sobre el comp. – B.

APLICACIÓN

Aplicación de forma manual, llana o espátula
Aplicación mediante extendedor adecuado de anchura 5 cm. (tipo zapatón).
Aplicación con máquina apropiada de 2 componentes TMP 2.0.

DILUCIÓN

Aplicar en las condiciones de suministro.
No hay que diluir con ningún disolvente, perjudica las propiedades del producto de secado, dureza...

DOSIFICACIÓN

Añadir 2 bolsitas de catalizador de 150 gr. por cada envase de 10 kg. de comp. – B.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

La aplicación ha de ser sobre superficies secas y a poder ser limpias de polvo.
No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 ºC, ni superiores a 30 ºC.
Añadir el catalizador sobre el componente – B, y mezclar homogéneamente.

LIMPIEZA DE EQUIPO

La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso con DISOLVENTE SÙPER RÁPIDO "IH80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.
- La producto ha de ser utilizado antes de seis meses de su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web: www.pinturasralva.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0419/2/99 IQNet

RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.