

## FICHA TÉCNICA

# RALRUBBER CLOROCAUCHO ALCÍDICO – REF. NC51

ESMALTES

### DESCRIPCIÓN:

- Esmalte clorocaucho modificado con resinas alcídicas de secado rápido
- Acabado brillo.

### PROPIEDADES ESPECIALES:

- Gran dureza.
- Rapidez de secado.
- Resistente a los agentes químicos, grasas y taladrinas.
- Resistente al exterior.
- Excelente brillo.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

- Apropiado para el pintado interior y exterior de instalaciones.
- Máquinas de taller, maquinaria pesada....
- Estructuras en ambientes industriales.

### DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido
PESO ESPECÍFICO:	950 – 1300 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	51 ± 3 %
RENDIMIENTO:	10 – 12 m <sup>2</sup> /kg
SECO AL TACTO:	< 30 minutos
SECO TOTAL:	< 1 hora
CURADO:	4 días (20 °C)

### DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	30 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 4 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	20 %

### NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.
- Pintar sobre superficies cuya temperatura esté por encima del punto de rocío para evitar condensaciones.

## FICHA TÉCNICA

# **RALRUBBER CLOROCAUCHO ALCÍDICO – REF. NC51**

ESMA  
LTI  
ES

### **MODO DE EMPLEO:**

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando la aplicación es a pistola se recomienda una viscosidad de 20 – 30" en copa Ford nº 4 (20 °C), diluyendo con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"; si se aplica con brocha o rodillo se utilizará también DISOLVENTE RÁPIDO hasta un máximo del 5%.
- Aplicar sobre superficies debidamente imprimadas.

### **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:**

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

### **ESTABILIDAD EN EL ENVASE:**

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

### **PRECAUCIONES:**

- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.