

FICHA TÉCNICA

RALRUBBER PAVIMENTOS – REF. NC52

ESMALTES

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte clorocaucho puro de secado físico por evaporación de disolventes.
- Acabado satinado.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Buena adherencia.
- Resistente a la intemperie.
- Secaje rápido.
- Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.
- Resistente a altas concentraciones de humedad y al agua de mar.
- Buena retención del color.
- Ignífugo.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como acabado de sistemas al clorocaucho.
- Para la señalización horizontal de carreteras, pistas, garajes...

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	SATINADO
COLOR:	Blanco (100)
PESO ESPECÍFICO:	1400 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	70 ± 3 %
RENDIMIENTO:	4 – 6 m ² /kg
SECO AL TACTO:	< 15 minutos
SECO TOTAL:	> 12 horas
COV´s (RD 227/2006):	Subcat. A/i: Lím. (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 500 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	35 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 2 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando la aplicación es a pistola se recomienda una viscosidad de 20 – 30" en copa Ford nº 4 (20 °C), diluyendo con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"; si se aplica con brocha o rodillo se utilizará también DISOLVENTE RÁPIDO hasta un máximo del 5%.

FICHA TÉCNICA

RALRUBBER PAVIMENTOS – REF. NC52

ESMA
LTI
SES

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.