

FICHA TÉCNICA

BARNIZ SELLADOR EPOXI 2 C – REF. NE61

DESCRIPCIÓN:

Barniz de dos componentes a base de resinas epoxídicas.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Insaponificable. Muy resistente a los álcalis.
- Una vez polimerizado no desprende sustancias tóxicas nocivas para los seres vivos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como sellador del hormigón.
- Como acabado para facilitar la adherencia de capas posteriores.
- Sobre soleras de hormigón y metales féreos y no féreos.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	950 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	26 ± 3 %
RENDIMIENTO:	7 – 8 m ² /kg
SECO AL TACTO:	1 hora
SECO TOTAL:	8 horas
POLIMERIZACIÓN TOTAL:	8 días
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/j : Lím. (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 500 g/l

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE EPOXI "NE80"
ESPOSOR PELICULA SECA:	< 35 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 8 horas
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:	3 partes de barniz : 1 parte de catalizador
ESTABILIDAD DE LA MEZCLA:	> 8 horas

MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

NOTA:

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor. (Temperatura entre 10°C y 40°C).
- No aplicar en condiciones de humedad relativa superiores al 70%.



RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

FICHA TÉCNICA

BARNIZ SELLADOR EPOXI 2 C – REF. NE61

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará con DISOLVENTE EPOXI "NE80".

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Inflamable.
- No respirar los vapores ni aerosoles.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

