

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NA60 – BARNIZ FACHADAS BRILLO

DESCRIPCIÓN

- Barniz incoloro a base de resinas acrílicas termoplásticas.

PROPIEDADES ESPECIALES

- Impermeabilizante.
- Gran poder de penetración.
- Insaponificable.
- No amarillea.
- Presenta gran poder de fusión con películas superiores e inferiores.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Como sellador del hormigón.
- Para facilitar la adherencia de capas posteriores.
- Como barniz brillante para el ladrillo de cara-vista.
- Como protector de metales férricos.
- Barniz de acabado para pavimento impreso.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|--|
| ACABADO: | BRILLO |
| COLOR: | INCOLORO |
| PESO ESPECÍFICO: | 930 ± 50 gr/l (20°C) |
| SÓLIDOS EN PESO: | 26 ± 3 % |
| RENDIMIENTO: | 6 – 8 m ² /L |
| SECO AL TACTO: | ± 5 minutos |
| SECO TOTAL: | > 20 minutos |
| COV's (RD 227/2006): | Subcat. A/h : Lím(2010) = 750 g/l - Máx.COVs = 750 g/l |

DATOS DE APLICACIÓN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| FORMA DE APLICACIÓN: | Pistola, brocha, rodillo |
| DISOLVENTE: | DISOLVENTE RÁPIDO "AA80" |
| ESPESOR PELÍCULA SECA: | < 20 micras |
| TIEMPO DE REPINTADO: | 20 minutos |

NOTA

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de herramientas se realizará con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NA60 – BARNIZ FACHADAS BRILLO

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS