

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NC60 – BARNIZ DE CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN

- Barniz incoloro transparente a base de resinas de clorocaucho.

PROPIEDADES ESPECIALES

- Gran poder de penetración.
- Acabado ignífugo M1.
- Insaponificable.
- No amarillea.
- Gran poder de fusión con películas superiores.
- Buena resistencia al agua.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Como sellador del hormigón, facilitando la adherencia de capas posteriores.

DATOS TÉCNICOS

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	980 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	27 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m ² /l
SECO AL TACTO:	5 minutos
SECO TOTAL:	20 minutos

DATOS DE APLICACIÓN

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELICULA SECA:	> 20 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	> 10 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

NOTA

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

MODO DE EMPLEO

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Aplicar en superficies cepilladas previamente y libres de toda contaminación.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de herramientas se realizará con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.