

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

# **3575 – SEÑACRIL VERDE FRONTONES RAL. 6010**

### DEFINICIÓN

---

- Pintura acrílica.
- Recomendada para señalización vial horizontal en carreteras.
- Color VERDE FRONTONES RAL. 6010

### PROPIEDADES

---

- Fácil aplicación.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable.
- Facilidad de limpieza de la maquinaria.

### CAMPO DE APLICACIÓN

---

- Gran adherencia sobre firmes bituminosos y sobre repintados.
- Pintura insaponificable, recomendada para pintar sobre firmes de hormigón.
- Para pintado de líneas de señalización y simbología en carreteras.

### APLICACIÓN

---

- La pintura se puede aplicar a pistola con máquina pinta-bandas de pulverización de aire o airless

### DILUCIÓN

---

- El producto se suministra a viscosidad de aplicación.
- Si fuera necesario diluir en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir entre el 1% y el 2% con “**DISOLVENTE RÁPIDO - AA80**”, o con “**DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO – IH80**”.

### MODO DE EMPLEO

---

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si se pintar sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

### DOSIFICACIÓN

---

- Se recomienda una dosificación de 720 gr/m<sup>2</sup> dependiendo de la uniformidad de la superficie.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

---

- La limpieza de las herramientas y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando “**DISOLVENTE RÁPIDO – AA80**”.

### ESTABILIDAD EN EL ENVASE

---

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C)
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

### FORMA DE SUMINISTRO

---

- Se suministra en envases metálicos de 25 kg netos. Palets completos de 36 envases. 900 kg netos. 966 kg brutos.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**3575 – SEÑACRIL VERDE FRONTONES RAL. 6010****REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS**

| CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN   |            |                              |
|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| ENSAYOS                             | VALORES    | TOLERANCIAS                  |
| Densidad (UNE-EN 12802)             | 1.48 gr/ml | ± 0.04 gr/ml                 |
| Color (UNE 135200-2)                | Cumple     | Dentro del polígono de color |
| Factor de luminancia (UNE 135200-2) | Cumple     | 0,11 > β > 0,21              |
| Sólidos (UNE-EN 12802)              | 70 %       | ± 2 unidades                 |
| Viscosidad (UNE-EN 12802)           | 85 KU      | ± 10 KU                      |

  

| OTRAS CARACTERÍSTICAS            |         |             |
|----------------------------------|---------|-------------|
| ENSAYOS                          | VALORES | TOLERANCIAS |
| Secado "no pick-up" (UNE 135202) | 15 min  | ≤ 30 min    |

**NORMATIVA**

- La pintura para señalización de carreteras cumple con todos los requisitos y características especificados en el **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PG-3) – Artículo 700 – MARCAS VIALES**, así como las normas **UNE – EN 1871, UNE – EN 12802 y UNE 135200/2 Anexo – A.**
- **FICHAS DE SEGURIDAD:** Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web [www.pinturasralva.com](http://www.pinturasralva.com)

**RALVA**  
FÁBRICA DE PINTURAS