

3575C – CITYCRIL VERDE FRONTONES RAL.6010

Pintura acrílica en base solvente de color VERDE FRONTONES RAL.6010, recomendada para su utilización en señalización vial horizontal, en ciudad y carretera. Libre de pigmentos de plomo.

- Normativa: El producto cumple con las normas **UNE-EN 1871**, **UNE-EN 12802** y **UNE 135202**.
- Campo de aplicación: Posee gran adherencia sobre firmes bituminosos y sobre repintado de marca ya existente. Es una pintura insaponificable, recomendada también para pintar sobre firmes de hormigón. Especial uso para pintado de líneas de señalización, simbología, rotondas... en carreteras y ciudad.

PROPIEDADES

- Pintura de fácil aplicación y limpieza de maquinaria.
- Gran resistencia al exterior.
- Adherencia a todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable.
- Alcanza una extraordinaria dureza en un tiempo récord, en lo que se llama Secado Profundo Integral (S.P.I.).
- Resistente a las sales inorgánicas utilizadas en carreteras de montaña.
- Si se desea obtener superficies antideslizantes, se puede añadir áridos en superficie, o bien utilizar un sistema sandwich.

MODO DE EMPLEO

- Aplicación: La pintura se puede aplicar con rodillo o con máquina pinta-bandas de pulverización de aire o airless.
- Dilución: El producto se suministra a viscosidad de aplicación. Si fuera necesario diluir, en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, añadir entre el 1% y el 2% de **“DISOLVENTE RÁPIDO – AA80”** o **“DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO – IH80”**.
- Condiciones de uso: Homogeneizar bien los envases antes de uso. No aplicar la pintura a temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 40°C. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.
- Nueva superficie: La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Repintado: Si se va a realizar un repintado, eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie, así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Hormigón nuevo: Eliminar previamente los líquidos de curado que puedan perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Dosificación: Se recomienda una dosificación de 720 gr/m² dependiendo de la superficie.
- Limpieza de herramientas: Limpiar los útiles y el equipo inmediatamente después de su uso, utilizando **“DISOLVENTE RÁPIDO – AA80”**.
- Almacenamiento y estabilidad: No almacenar los envases a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (mantener entre 5°C – 40°C). La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses de su fecha de fabricación.

FORMA DE SUMINISTRO

- El producto se suministra en envase metálicos de 25kg netos.
- Palets completos de 36 envases, 900 kg netos, 966 kg brutos.
- Disponible también en envases metálicos de 5 kg bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

ENSAYOS	VALORES	TOLERANCIAS
Densidad (UNE-EN 12802)	1.50 gr/ml	± 0.04 gr/ml
Color	VERDE FRONTONES	VERDE FRONTONES
Contenido en sólidos (UNE-EN 12802)	71 %	± 2 unidades
Viscosidad (UNE-EN 12802)	88 KU	± 10 KU
Secado “no pick-up” (UNE 135202)	12 min	≤ 45 min

