

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

2400 – ECOPICRIL AMARILLO RAL. 1003

DEFINICIÓN

- Pintura acrílica monocomponente en base acuosa (AGUA).
- Recomendada para señalización vial horizontal en carreteras.
- Color AMARILLO RAL.1003

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Gran dureza, resistente a la abrasión.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable.
- Adherencia a todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles.
- Facilidad de limpieza de la maquinaria.
- Resistente a las sales inorgánicas utilizadas en carreteras de montaña.
- Completa ausencia de amarilleamiento por sangrado, ya que la formulación está exenta de disolventes orgánicos que pueden causar la migración del betún a la superficie.
- Buena resistencia al queroseno.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Producto universal. Puede ser aplicado sobre cualquier pavimento bituminoso, de hormigón o slurry.
- Para pintado de líneas de señalización y simbología en carretera.

APLICACIÓN

- La pintura se puede aplicar mediante máquina airless o aerográfica.

DILUCIÓN

- El producto se suministra a viscosidad de aplicación.
- Si fuera necesario diluir en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir entre el 1% y el 2% con “AGUA”.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si se pintar sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.
- No se debe pintar con una humedad relativa superior al 80%.
- Aplicar a temperaturas superiores en al menos 5°C por encima del punto de rocío.

DOSIFICACIÓN

- Se recomienda una dosificación de 720 gr/m² dependiendo de la uniformidad de la superficie.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando “AGUA”, y una vez seco con “DISOLVENTE NITRO LIMPIEZA – IN81”.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C)
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases metálicos de 25 kg netos.
- Palets completos de 36 envases. 900 kg netos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

2400 – ECOPICRIL AMARILLO RAL. 1003

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
ENSAYOS	VALORES	TOLERANCIAS
Color (UNE-EN 1871)	Cumple	Dentro del polígono de color
Factor de luminancia (UNE-EN 1871)	Cumple	LF2 ($\beta \geq 0.50$)
Envejecimiento artificial acelerado (UNE-EN 1871)	Cumple	UV1 ($\Delta\beta \leq 0.05$)
Estabilidad al almacenamiento (UNE-EN 1871)	Cumple	≥ 4
Resistencia al sangrado (*) (UNE-EN 1871)	Cumple	BR2 ($\Delta\beta \leq 0.05$)
Resistencia a los álcalis (**) (UNE-EN 1871)	Pasa	Pasa

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN		
ENSAYOS	VALORES	TOLERANCIAS
Densidad (UNE-EN 12802)	1.72 gr/ml	± 0.04 gr/ml
Color (UNE-EN 1871)	Cumple	Dentro del polígono de color
Factor de luminancia (UNE-EN 1871)	≥ 0.50	$\beta \geq 0.50$
Poder cubriente (UNE-EN 1871)	0.90	$\geq 90\% \pm 0.01$
Contenido en sólidos (UNE-EN 12802)	76 %	± 2 unidades
Viscosidad (UNE-EN 12802)	85 KU	± 10 KU

(*) Sólo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso.

(**) Sólo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón.

NORMATIVA

- La pintura para señalización de carreteras cumple con todos los requisitos y características especificados en el **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PG-3) – Artículo 700 – MARCAS VIALES**, así como las normas **UNE – EN 1871**, **UNE – EN 12802** y **UNE 135200/2 Anexo – A**.
- **MARCA VIAL:** Cuando se realiza un correcto sistema de aplicación de la pintura la marca vial, se cumplirán los requisitos exigidos en la norma **UNE – EN 1436**.
- **FICHAS DE SEGURIDAD:** Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web www.pinturasralva.com

FÁBRICA DE PINTURAS