

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

0202 – EPOXI MÁQUINA NEGRO

DEFINICIÓN

- Pintura epoxídica satinada de dos componentes, curada con poliamida.
- Mezcla 3:1 con “**CATALIZADOR EPOXI – IE00**”.
- Color NEGRO RAL. 9017
- Acabado satinado.

PROPIEDADES

- Gran resistencia a la abrasión y a esfuerzos mecánicos.
- Resistencia química y al agua.
- Dureza y tenacidad.
- Gran poder cubriente.
- Buena adherencia.
- Resistente a ácidos, álcalis, aceites y gasolinas (queroseno).

CAMPO DE APLICACIÓN

- Como acabado satinado y antipolvo sobre soleras de hormigón, acero, chapa galvanizada, sobre pavimentos recubiertos con resina epoxi teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su aplicación.
- Donde se requiera buena resistencia química y mecánica, en ambientes marinos o industriales.
- Para borrado de marcas.

APLICACIÓN

- La pintura se puede aplicar mediante máquina, pistola, brocha o rodillo.
- El rendimiento en señalización está fijado en 500 gr/m². Así se obtienen películas resistentes y duraderas.

DILUCIÓN

- Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir con “**DISOLVENTE EPOXI – NE80**”.

MODO DE EMPLEO

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, óxido y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Sobre aceros, la superficie se limpiará con chorro de arena.
- Sobre metales no féreos y aleaciones ligeras debe procederse a un desengrasado cuidadoso y chorreado ligero a fin de arañar la superficie y así aumentar su adherencia.
- Es importante que la superficie a limpiar no presente en absoluto óxido, puesto que si no fuese así la corrosión continuaría por debajo de la película de pintura haciendo inútil la acción antioxidante de la misma.
- Cuando se aplique sobre cementos u hormigones, éstos deberán estar completamente secos y curados, para evitar eflorescencias. Sobre soleras de hormigón pulido hay que abrir previamente el poro mediante medios mecánicos.
- En caso de ser necesario aplicar con temperaturas bajas (< 10 °C) o con un alto grado de humedad en el aire (> 90 %), se recomienda aplicar capas muy delgadas de no más de 40 micras, dejando secar entre capa y capa.
- Mezclar los dos componentes en las proporciones indicadas y homogeneizar la mezcla con un agitador mecánico o con una pletina.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

0202 – EPOXI MÁQUINA NEGRO

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

ACABADO:	SATINADO - UNE-EN ISO 2813. (70% > Ángulo de 60º refleja > 10%)
COLOR:	NEGRO RAL.9017
PESO ESPECÍFICO (Comp.-A):	1480 ± 50 g/l (20 °C)
VISCOSIDAD (Comp.-A):	70 ± 10 KU (25 °C)
RENDIMIENTO TEÓRICO (*):	≈ 2 m ² /kg (señalización) ≈ 6 m ² /kg (soporte no adsorbente)
SECO AL TACTO:	< 2 horas
SECO TOTAL:	> 8 horas
SECADO HORNO:	± 30 minutos (120 °C)
PRESECADO AIRE:	± 10 minutos
CURADO:	7 días
ESPESOR PELÍCULA SECA (**):	40 micras – 350 micras en señalización
TIEMPO DE REPINTADO:	± 10 horas (según temperatura)
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:	3 partes de pintura : 1 parte catalizador
ESTABILIDAD DE LA MEZCLA:	10 horas

(*) El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
(**) El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.
- Utilizar el producto cuando la aplicación y el curado tengan lugar siempre por encima de 10 °C.
- No aplicar en condiciones de humedad relativa superior al 70 %.

LIMPIEZA DE MATERIALES

- La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando “DISOLVENTE EPOXI – NE80”.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C)
- Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de un año desde su fecha de fabricación.

FORMA DE SUMNISTRO

- Envases metálicos de 15 kg pintura + 5 kg catalizador (IE00).
- Disponible también en envases de 3 kg + 1 kg.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web www.pinturasralva.com