

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

Código: AA20



DESCRIPCIÓN:

- Imprimación sintética de secado rápido
- Acabado mate.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Extraordinario poder cubriente.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Puede secarse al aire y al horno.
- Facilidad de aplicación.
- Proporciona buena adherencia a los esmaltes que se apliquen después.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como imprimación en la industria en general.
- Para cerrajerías, carrocerías, muebles metálicos, maquinaria...

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Rojo óxido (300), gris (140)
PESO ESPECÍFICO:	(1550 – 1620) ± 50 gr/l (20°C) (según color)
SÓLIDOS EN PESO:	(72 – 76) ± 3 % (según color)
RENDIMIENTO:	7 – 8 m ² /kg (El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes)
SECO AL TACTO:	< 15 minutos
SECO TOTAL:	> 120 minutos

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPOSOR PELÍCULA SECA:	40 micras (El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada)
TIEMPO DE REPINTADO:	8 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.
- Al aplicar sobre esta imprimación un esmalte sintético, es imprescindible que la imprimación esté totalmente seca y dura.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

- La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO “AA80”.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.