

FICHA TÉCNICA

FONDO SECADO RÁPIDO – REF. AA38

IMPRIMACIONES

DESCRIPCIÓN:

- Imprimación de secado rápido a base de resinas alcídicas cortas en aceite.
- Acabado mate.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Alto poder cubriente, buen poder de relleno.
- Secado rápido.
- Facilidad de lijado sobre madera.
- Se puede secar al horno con temperaturas entre 80 – 100 °C, durante 20 – 30 minutos.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Como imprimación de alto poder cubriente sobre madera y metal.
- Como base de radiadores de hierro forjado que se terminen con pinturas en satinado.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO:	MATE
COLOR:	Blanco (100)
PESO ESPECÍFICO:	1500 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	69 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m ² /kg
SECO AL TACTO:	> 5 minutos
SECO TOTAL:	1 hora

DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
TIEMPO DE REPINTADO:	8 horas
DILUCIÓN MÁXIMA:	10 %

MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo, grasa y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

NOTA:

El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

FICHA TÉCNICA

FONDO SECADO RÁPIDO – REF. AA38

IMPRESIONES
SPEZIO-CI-M

ESTABILIDAD EN EL ENVASE:

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

PRECAUCIONES:

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Fácilmente inflamable.
- Usar en lugares bien ventilados.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



RALVA, SA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.