RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS
C/ Calahorra nº 2, 28864 Ajalvir (MADRID) – ESPAÑA
Tel: +34 91 884 40 85 – www.pinturasralva.com





# SLUCRIL, REVESTIMIENTO CARRIL BICI

| | | |
|---|---|---|
| **CB50100 – BLANCO** | **CB50200 – NEGRO** | **CB50310 – ROJO ÓXIDO** |
| **CB50434 – AMARILLO RAL.1034** | **CB50531 – VERDE RAL.6029** | **CB50575 – VERDE FRONTONES** |
| **CB50625 – AZUL** | **CB50627 – AZUL RAL.5015** | **CB50638 – AZUL RAL.5024** |
| **CB50675 – AZUL RAL.5018** | **CB50800 – OCRE** | **CB50837 – ARENA** |
| **Otros colores consultar** | | |

Revestimiento acrílico mono-componente de altas prestaciones, en base solvente. Acabado rugoso.

- *Campo de aplicación:* Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y de hormigón.
  Como revestimiento especial para carril bici, plazas de aparcamiento, parkings y garajes, intersecciones de vías…
  Para decoración de paredes de interior y exterior.

## PROPIEDADES

- Pintura de fácil aplicación y limpieza de maquinaria.
- Acabado rugoso, no deslizante, con valores SRT ≥ 55.
- Perfecto anclaje sobre el pavimento.
- Por sus características de anclaje y resistencia al desgaste, es también aplicable sobre paredes verticales.
- Gran dureza.
- Gran resistencia y retención del color frente a los rayos UV.

## MODO DE EMPLEO

- *Aplicación:* La pintura se puede aplicar mediante llana, zapatón, rastra de goma o rodillo.
- *Dilución:* Dependiendo del sistema de aplicación o de la capa que se quiera conseguir, se puede diluir entre el 2% y el 3% de “DISOLVENTE RÁPIDO – AA80”.
- *Condiciones de uso:* Homogeneizar bien los envases antes de uso. No aplicar la pintura a temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 40°C. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.
- *Nueva superficie*: La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, grasa y suciedad.
- *Repintado*: Si se va a realizar un repintado, eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie, así como las partículas sueltas que pueda haber.
- *Hormigón*: Si es nuevo se ha de eliminar previamente los líquidos de curado que puedan perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
  Se recomienda aplicar una imprimación para el sellado de la superficie “NA62 – BARNIZ SELLADOR”.
- *Muros verticales* Se recomienda imprimar el paramento vertical con “DP20 – FIJADOR DE FACHADAS”. La aplicación será con llana o rodillo, según se requieran acabados más lisos o picados.
- *Dosificación:* Se recomienda una dosificación de 1.5 – 2.0 kg/m$^2$ dependiendo del pavimento. Aplicar dos capas para un mejor acabado. La primera capa ha de ser más diluida para una mejor penetración en el soporte.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0419/1999
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2018/0111

**RALVA** se reserva el derecho a actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas. Esta información, recomendaciones y uso se basan en el conocimiento y experiencia que RALVA tiene de sus productos, en situaciones normales y con un uso correcto. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le dará, según el soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS
C/ Calahorra nº 2, 28864 Ajalvir (MADRID) – ESPAÑA
Tel: +34 91 884 40 85 – www.pinturasralva.com

- *Limpieza de herramientas*: Limpiar los útiles y el equipo inmediatamente después de su uso, utilizando "DISOLVENTE RÁPIDO – AA80".
- *Almacenamiento y estabilidad*: No almacenar los envases a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (mantener entre 5°C – 40°C). Se recomienda utilizar el producto durante el primer año de su envasado, aunque pasado este tiempo, si el envase no ha sido abierto y se ha almacenado correctamente, la pintura estará en perfecto estado de conservación, bastará con una correcta agitación mecánica hasta homogeneizar el producto.

## FORMA DE SUMINISTRO

– La pintura se suministra en envases de 30 kg de pintura. Palets completos de 36 envases.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ENSAYOS | VALORES | TOLERANCIAS |
|---|---|---|
| Densidad | 1500 - 1700 gr/l (según color) | ± 50 gr/l |
| Viscosidad | 115 KU | ± 10 KU |
| Contenido en sólidos | 78 % | ± 2 unidades |
| Sólidos en volumen (teóricos) | 30 % | ± 2 unidades |
| Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 1436) | SRT ≥ 55 (Nivel S3) | |
| Tiempo de secado (UNE 135202) | 500 micras – Ts = 30 min<br>1000 micras – Ts ≥ 1 hora | |

| | |
|---|---|
| Acabado de película | Mate. |
| Dosificación | (1.5 – 2)kg/ $m^2$. |
| Seco al tacto | 15 - 20 minutos (20ºC) |
| Tiempo de repintado | 3 – 4 horas |
| Dilución máxima | 2 – 3 % con AA80 – DISOLVENTE RÁPIDO |

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0419/1999
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2018/0111

**RALVA** se reserva el derecho a actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas. Esta información, recomendaciones y uso se basan en el conocimiento y experiencia que RALVA tiene de sus productos, en situaciones normales y con un uso correcto. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le dará, según el soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.